

Denominação	Ligas ASTM / UNS	Cu (%)	Zn (%)	Pb (%)	P (%)	Sn (%)	Fe (%)	Si (%)	Ni (%)	Mn (%)	Outros (%)
Cobre Elox	C10200	99,95 (mín.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobre Eletrolítico	C11000	99,90 (mín.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobre Fosforoso (DLP)	C12000	99,90 (mín.)	-	-	0,004 0,012	-	-	-	-	-	-
Cobre Fosforoso (DHP)	C12200	99,90 (mín.)	-	-	0,015 0,040	-	-	-	-	-	-
Cobre Cromo	C18400	99,80 (mín.)	0,70	-	0,05	-	0,15	0,10	-	-	Cr=0,40 1,20
Cuproníquel 90/10	C70600	restante	1,00	0,05	-	-	1,00 1,80	-	9,00 11,00	1,00	-
Cuproníquel 70/30	C71500	restante	1,00	0,05	-	-	0,40 1,00	-	29,00 33,00	1,00	-